

Грунт-порозаполнитель HS 100, 5:1

Описание:

2К акриловый грунт. Композиция на основе специального акрилового сополимера. Подходит для применения на новых и поврежденных деталях, элементах, покрытых полиэфирной шпатлевкой. Применяется также для нанесения на твердые пластики и др. поверхности. Характеризуется превосходной адгезией лакокрасочного покрытия к грунту. Для мокрой и сухой ручной / машинной шлифовки.

Применение:

Очистить поверхность от загрязнений, обезжирить, вытереть насухо. Зашлифовать и обезжирить. Пропорция смешивания 5:1 по объему. Тщательно перемешать. Не менять пропорцию смешивания. При несоблюдении пропорции возможно изменение цвета и забивание абразивного материала. Нанести с помощью покрасочного пистолета с соплом диаметром 1,6 – 1,8 мм в 2 – 3 нормальных слоя с выдержкой между слоями 7 – 10 мин при 20°C. Шлифовка: на сухую P320 – P500, на мокрую P800 – P1200. Время сушки при 60°C – 30 мин. Время сушки при 20°C – 5 – 6 часов.

Примечание: Не превышать рекомендуемой толщины слоя. Не смешивать активированный материал с не активированным. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25°C)



Очистка поверхности

Пропорция смешивания 5:1, по объему Грунт (А) 100 ед.об..
Отвердитель (В) 20 ед.об..

Жизнеспособность При 20°C – 20 мин

Вязкость распыления при 20°C 32 - 34 с.
Ford cup 4 мм

Нанесение Диаметр сопла: 1,6 – 1,8 мм
Воздушное давление согласно рекомендациям производителя покрасочного пистолета

Количество слоев 2 – 3 нормальных слоя
Толщина пленки: 180 – 200 μm

Выдержка между слоями 5 – 10 мин при 20°C

Время сушки до шлифования 30 мин при 60°C
5 – 6 часов при 20°C

ИК сушка Короткие и средние волны: 10 - 15 мин.

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(б)(250) <250

Артикул Грунт: **20101(белый), 20102 (серый), 20103(черный)** - 1,0 л.

Плотность: 1,32 г/см³. Укрывистость: 4 – 6 м²/л.

Артикул Отвердитель: **20101, 20102, 20103** - 0,25 л. Плотность: 1,00 г/см³. Цвет: прозрачный.

Срок годности: 36 месяцев.