

## EPOXY PRIMER SPRAY

### Эпоксидный антикоррозийный грунт в аэрозоле

#### Описание:

Эпоксидный грунт в аэрозоле EPOXY PRIMER SPRAY позволяет значительно сократить время работ при сохранении высокого качества ремонта. Он подходит для нанесения на голый металл перед нанесением шпатлевки, изоляции полиэфирной шпатлевки, а также для изоляции мест протертых до голого металла. Мелкозернистые наполнители позволяют получить гладкую поверхность.

#### Свойства:


- Идеален для мелкого ремонта на "протирах" до голового металла
- Быстросохнущий эпоксидный грунт
- Очень хорошая адгезия к металлическим элементам и к большинству пластмасс (за исключением PP, PE, PTFE (тефлон) и их смесей)
- Прекрасная антикоррозийная стойкость
- Прекрасные изоляционные свойства
- Возможность применения «мокрым по мокрому»
- Гладкая поверхность

#### Применение:

Перед применением встряхивайте баллон с аэрозолем 2 минуты для получения однородной массы продукта в аэрозоле. На соответственно подготовленную и обезжиренную поверхность нанесите 2-3 тонких слоя. Время высыхания зависит от количества слоев. В среднем 10-15 минут при температуре 20°C.

#### Примечание:

Не превышать рекомендуемой толщины слоя. Не смешивать активированный материал с не активированным. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25°C)



<b>Количество слоев</b>	2 – 3 тонких слоя
<b>Выдержка между слоями</b>	1-3 мин при 20°C
<b>Время сушки до шлифования</b>	10-15 мин при 20°C
<b>ИК сушка</b>	Короткие и средние волны: 5-7 мин.

#### Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(b)(250) <250

Артикул: **21001 (серый)** – аэрозоль 500 мл.

Плотность: 1,35 г/см<sup>3</sup>. Цвет: серый. Укрывистость: 3-4 м<sup>2</sup>/л

Срок годности: 36 месяцев.