



DRIVING SURFACE PERFECTION™  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
Версия № 1.0

# HIGH#5

Толстослойный грунт

## ОПИСАНИЕ

HIGH#5 - это толстослойный грунт с ультравысокими наполняющими свойствами и очень гладкой поверхностью

- Толщина слоя HIGH#5 сравнима с толщиной 2K грунтов, напыляемых из окрасочного пистолета
- Быстро сохнет, легко шлифуется
- 2 колпачка для точного, контролируемого нанесения

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



### Поверхности

- Непосредственно металл
- Карбон (SMC)
- Слегка отшлифованные катафорезные покрытия
- Подготовленные заводские покрытия
- Стекловолокно

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



### Необходимый инструмент

- Обезжириватели SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM



### Подготовка поверхности и инструкция по применению

Для достижения наилучшего результата убедитесь, что поверхность тщательно очищена, обезжирена, высушена и не содержит пыли. Отшлифуйте поверхность сухим или мокрым методом абразивом P180-240, обезжирьте и высушите. Для достижения оптимального результата на голом металле, гальванизированной стали и алюминиевых поверхностях нанесите 1-2 легких слоя протравливающего грунта ACID#8, дайте высохнуть в течение 30 минут перед грунтованием.



### Смешивание

Встряхнуть баллон в течение 2 минут перед использованием.



### Слой

1 - 2 слоя на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности

Толщина слоя / микрон 45

\*Примерный расход м2/баллон 2

*\*Теоретический расход одного баллона соответствует данному значению при 100% эффективности передачи материала и заданной толщине сухой пленки.*



### Выдержка /мин. @ 20°C

между слоями

5 - 10 мин.



### Время сушки

Шлифуемый/время до окраски @ 20°C / мин. 60



### Сухое шлифование

P400 - P600



### Мокрое шлифование

P600 - P800



### Окрашивание

HIGH#5 может быть окрашен большинством окрасочных систем.



DRIVING SURFACE PERFECTION™  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
Версия № 1.0

# HIGH#5

Толстослойный грунт

## ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC



### Срок годности

2 года при надлежащих условиях хранения

Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо оставить в течении двух часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы очистить колпачок и увеличить срок службы аэрозоля, после каждого использования переверните баллон вверх дном и распыляйте в течение нескольких секунд. Если сопло закупорено, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Рекомендованная температура нанесения 20°C



### VOC информация

Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для продукта данной категории (категория продукта: IIB.e) в готовой смеси составляет 840 г/л.

Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 625 г/л.

Артикул	Описание	Цвет	VOC г/л
HIGHG/AL	450 мл аэрозоль	Серый	625
HIGHB/AL	450 мл аэрозоль	Черный	625
HIGHW/AL	450 мл аэрозоль	Белый	625
HIGHDG/AL	450 мл аэрозоль	Темно-серый	625

**ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.** Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

### ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,  
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1  
[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

Т: +7 (495) 646 23 59  
Ф: +7 (495) 785 56 66  
[russia.sales@u-pol.com](mailto:russia.sales@u-pol.com)