

PROFISOFT LIGHT – Заполняющая шпатлевка

Описание:

Заполняющая шпатлевка PROFISOFT LIGHT относится к группе мягких шпатлевок. Благодаря применению специальной композиции заполнителей, шпатлевка отлично поддается обработке - как ручной так и механической. Благодаря своей эластичности продукт характеризуется хорошей адгезией к большинству оснований.

Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Может использоваться на основаниях:

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- старые лаковые покрытия
- бетон
- природный камень
- древесина

Внимание! Шпатлёвку не следует наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery) однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Подготовка поверхности:

- поверхность из полиэфирного ламината безжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжириТЬ, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжириТЬ.

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Profisoft Light – 100 весовых частей

Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

Время пригодности смеси к применению от момента смешивания с отвердителем:

От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время высыхания:

От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время высыхания можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°C.

Шлифование:

- Черновое: P80 - P120,
- Финишное: P120 - P240.

Покрываетсѧ:

Шпатлёвкой полиэфирной отделочной, жидкой полиэфирной шпатлёвкой, акриловыми грунтами.

Правила использования:


Тщательно перемешать компоненты до получения смеси однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°C.




очистить и отшлифовать
поверхность




обезжирить



пропорции:
100+2-3
Potlife
4 - 6 мин./20°C



шпатлевать



20-30 мин./20°C



1.P80-P120
2.P120-P240

Цвет:

Бежевый.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/b допустим.*=250 г/л

VOC =90 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Чистка инструментов:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 12 месяцев при температуре 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.