

Tint Predator 3:1

• APP Tint Predator / APP Harter C300 Predator

Двухкомпонентное полиуретановое структурное защитное покрытие для тонирования
Отвердитель для двухкомпонентного полиуретанового структурного защитного покрытия



APP Tint Predator - это структурное двухкомпонентное полиуретан-акриловое защитное покрытие, предназначенное для тонирования произвольным акриловым лаком из линейки APP Modular Acryl Line. APP Tint Predator позволяет наносить покрытия выбранного цвета, которое характеризуется очень высокой стойкостью к появлению царапин.

Предназначено для долговременной защиты мест от механических и химических повреждений и для защиты от коррозии.

Преимущества:

- + возможность нанесения защитного покрытия выбранного цвета,
- + высокая механическая стойкость к ударам, царапинам, потертостям и т. д.
- + стойкость к УФ-излучению и атмосферным условиям,
- + высокая химическая стойкость,
- + быстро и легко наносится,
- + возможность простой регулировки структуры,
- + высокая твердость и эластичность,
- + антикоррозийная защита благодаря одержанию антикоррозийных пигментов,
- + превосходная адгезия к сложным основаниям,
- + термическая стойкость до 85°C.



СОПРОТИВЛЕНИЕ
НА ДЕЙСТВИЕ
УСЛОВИЯ
АТМОСФЕРНАЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЯМОЙ
РЕГУЛИРОВКА
СТРУКТУРА



ПРОСТОТА
ПРИМЕНЕНИЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К
ИЗЛУЧЕНИЯ



+5-10%
ЛАКА
APP MODULAR
AKRYL LINE

APP №	Наименование продукта	Емкость	Цвет	Сбор. упак.	
050702	APP Tint Predator 3:1	Двухкомпонентное полиуретановое структурное защитное покрытие	600 мл	для тонировки	12 шт.
050701	APP Harter C300 Predator	Отвердитель для двухкомпонентного полиуретанового структурного защитного покрытия	200 мл		12 шт.

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

11.10.2019



ПРИМЕРЫ СТРУКТУР И ИХ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Использование близкого или однородного фона улучшит укрывистость APP Tint Predator.

МЕЛКАЯ (мягкая) структура (APP Modular Acryl Line 50-47)

1 Добавить APP Modular Acryl Line



10%

2 Смешать в объемной пропорции



3:1 APP Tint Predator с отвердителем APP Harter C 300 Predator

3 Добавление разбавителя



15% APP Acryl Verdunnung

4 Напыление: Покрасочный пистолет



∅ 1,8-2,0

5 Давление:



2 bar

6 Расстояние от пистолета до элемента:



20-30 cm

7 Количество слоев



2x1

8 Межслойное испарение



30 min

Использование близкого или однородного фона улучшит укрывистость APP Tint Predator.

КРУПНАЯ структура (APP Modular 2K Acryl Line COMMANDO) APP COLORBOX S6-0117.5

1 Добавить APP Modular Acryl Line



10%

2 Смешать в объемной пропорции



3:1 APP Tint Predator с отвердителем APP Harter C 300 Predator

3 Добавление разбавителя



0% APP Acryl Verdunnung

4 Напыление: Пистолеты UBS



5 Давление:



3 bar

6 Расстояние от пистолета до элемента:



50-60 cm

7 Количество слоев



2x1

8 Межслойное испарение



40 min

! Для проверки полученных структур выполнить пробное напыление.

Для получения более матовой поверхности после нанесения 2 слоя (примерно через 5 минут) необходимо выполнить нанесение тонкого слоя, напыленного (drop coat) с большего расстояния.



ПРИМЕРЫ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ:

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ:



защита кузова: внедорожники, кемпинговые автомобили



ступени кузова



колесные диски



внутренняя часть багажников, коробки




подкрылки колес



прицепы



полы и грузовые поверхности



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:



коммерческие транспортные средства



склады, ангары



корпуса машин и оборудования



рампы выездные погрузочные



погрузочные



грузовые вагоны и цистерны



внешние части резервуаров



внешние части резервуаров



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:



машины сельское хозяйство



силосы



плуги



прицепы



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ:



корпуса



байдарки



лодки яхты




доки



ПРОЧЕЕ:



контейнеры вторичной переработки



шлюзы



подъезды



тачки



ящики для инструментов

