


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

3130 ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
3130 – лёгкая и эластичная многофункциональная полиэфирная шпатлёвка. В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественная двухкомпонентная многофункциональная полиэфирная шпатлевка премиум класса, предназначенная для быстрого кузовного ремонта. Сочетает в себе свойства наполняющей и отделочной шпатлёвок. Идеально подходит для заполнения полостей и неровностей на различных поверхностях их металла, а также элементах из пластмасс, подверженных деформации и вибрации. Характеризуется высокой эластичностью, лёгкостью и консистенцией типа глейз. • Высокая эластичность. • Отличная адгезия ко всем типам оснований, включая пластмассы. • Очень гладкая поверхность после нанесения и шлифования. • Идеально подходит для использования на больших поверхностях благодаря низкому удельному весу. • Обладает самовыравнивающимися свойствами. • Очень легко шлифуется.	ЦВЕТ: бежевый УРОВЕНЬ БЛЕСКА: мат ПЛОТНОСТЬ: 1,16 (+/- 0,03) кг/л

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА
ВОС для смеси: 35 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории продуктов (b) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям: • Поверхности из пластмасс (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR UP-GF). • Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. • Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная. • Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки. • Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии. Рекомендуем наждачную бумагу P80÷P120. ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные, акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Многофункциональная лёгкая и эластичная шпатлёвка для кузовного ремонта, также элементов из пластмасс.		КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ Шпатлевку следует наносить в несколько тонких слоев. Каждый слой должен затвердеть. Не превышать общей толщины слоев 3 мм. Жизнеспособность смеси: 5÷7 мин. при 20°C.
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по весу Шпатлёвка 100 отвердитель 2 Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 25÷35 мин. при 20°C. Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
	ШЛИФОВАНИЕ Черновое (по сухому): P100÷P120. Финишное (по сухому): P120÷P320.		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR * 5÷7 мин. на кв, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. Внимание: перед началом сушки IR подождать около 5 минут. <i>* не касается элементов из пластмасс!</i>

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	
На шпатлевку можно наносить: - Двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку - Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку - Двухкомпонентные акриловые грунты - Двухкомпонентные эпоксидные грунты	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП. - Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. - Предохранять глаза и дыхательные пути. - Помещения должны быть хорошо вентилируемые. - Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. ВНИМАНИЕ: - После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! - Беречь отвердитель от мороза и влаги!	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
3130 полиэфирная шпатлёвка	– 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки	– 18 месяцев от даты производства.