

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

5100 Грунт для пластмасс 1К в аэрозоле	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт. Предназначен для нанесения на обработанные и необработанные поверхности из пластмасс. Значительно улучшает адгезию акриловых и полиуретановых продуктов к пластмассам. Продукт обладает высокой укрывистостью, быстро высыхает (10 ÷ 15 мин.), прост в применении.	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Основа: полиолефиновая смола Цвет: бесцветный Степень блеска: мат Объем: 400 мл VOC = 701,1 [г/л]	
ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ	
- Поверхность должна быть чистой и сухой. - Поверхность должна быть предварительно тщательно обезжирена детергентом и обработана скотч-брайтом. - Затем, следует поверхность вновь промыть детергентом, ополоснуть водой и просушить воздухом. - Рекомендуется, перед началом работ, прогреть элемент до температуре 50°C, что облегчит устранение силиконовых соединений с его поверхности. ВНИМАНИЕ: Грунтовка не улучшает адгезии к полиэтиленовой поверхности (PE). Из-за большого количества красок и лаков на рынке рекомендуется провести тест на совместимость. - Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. - Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление. - Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 ÷ 30 сантиметров от покрываемой поверхности. - Рекомендуется нанести два тонких слоя с промежутком не более 5 ÷ 10 мин. - Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик. ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта. Количество слоев: 2 тонких слоя Готовность к покрытию при 20°C: ок. 10 ÷ 15 мин. Содержимым одного баллончика можно покрыть около 2 ÷ 3 м2.	
ХРАНЕНИЕ	
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
5100 - PLASTIC PRIMER	5 лет от даты производства