

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

5100 ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС 1К	
ПРОДУКТ	
5100 - Грунт для пластмасс 1К – для улучшения адгезии.	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Готовый для применения высококачественный однокомпонентный грунт для профессионального кузовного ремонта. Рекомендуется для нанесения на элементы кузова из пластмасс и искусственных материалов, как средство значительно улучшающее адгезию. - Отличная адгезия к пластмассам и искусственным материалам. - Простота применения. - Очень короткое время высыхания.	
Цвет: желтоватый, прозрачный	
Уровень блеска: полублеск	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
ВОС для смеси= 787 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории (а) продуктов определяет предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, РР и его смеси. ВНИМАНИЕ: Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, РЕ!	Поверхность, предназначенная для грунтовки, должна быть тщательно обезжирена детергентом и шлифованна скотч-брайтом. Повторно обезжирена детергентом, промыта водой и просушена. Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Для кузовного ремонта, в качестве слоя улучшающего адгезию грунтов и красок к поверхностям из пластмасс.		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА 1÷2 слоя. Толщина сухого слоя: около 15 µm. Параметры для краскопульты RP: сопло: 1,2÷1,4 мм., давление: 2÷2,2 бар. Параметры для краскопульты HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм., давление: 2,0 бар
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 10÷12 сек. / 20°C DIN4 Продукт поставляется в готовом к применению виде.		
	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: ок. 5 мин. Перед покраской: ок. 10 мин. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.		ШЛИФОВАНИЕ Не шлифовать!

ВЫХОД	
1 литром смеси можно покрыть 7÷8 м² толщиной 15 µm.	
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	
На грунт 1К можно наносить: - Двухкомпонентные акриловые грунты - Однокомпонентные покровные лаки - Однокомпонентные базовые краски	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
- Наилучшие результаты достигаются при нанесении при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны. - Помещения должны хорошо проветриваться. - Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.	
ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.	

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5100 - Грунт для пластмасс 1K

- 12 месяцев от даты производства