

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

<p>5200 ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 2:1</p>	
<p>ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ</p>	
<p>5200 - протравливающий грунт 2:1 Активатор 1:2 для грунта WashPrimer</p>	<p>Цвет: бежевый Уровень блеска: мат</p>
<p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</p>	
<p>Двухкомпонентный поливиниловый протравливающий грунт с высокими антикоррозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения методом «мокрым по мокрому».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей. • Легко размешивается и наносится. • Отличная растекаемость. • Высокая адгезия к различным поверхностям. 	

<p>ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</p>	
<p>ВОС для смеси =780 [г/л]</p>	
<p>Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II В), которая для этой категории продуктов (с) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].</p>	
<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p>	
<p>Протравливающий грунт можно наносить на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные • Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную • Полиэфирные шпатлевки • Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные 	<p>Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!</p> <p>Для шлифования рекомендуем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) для шлифования вручную «по мокрому» и «по сухому» - наждачную бумагу с градацией P180÷P220 для машинного шлифования «по сухому»

<p>ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ</p>							
	<p>ПРИМЕНЕНИЕ</p> <p>Для кузовного ремонта в качестве антикоррозионного грунта.</p>		<p>ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ</p> <p>Ок. 48 часов / 20°C</p>				
	<p>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму</p> <table border="0"> <tr> <td>Грунт</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Не требуется добавление разбавителя! ВНИМАНИЕ: Грунт готов к нанесению по истечению 10 ÷ 15 минут от момента смешивания с активатором!</p>	Грунт	2	Отвердитель	1		<p>КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА</p> <p>1÷2 слоя Для краскопультa RP: сопло: 1,2÷1,4 мм. , давление: 2÷2,2 бар. Для краскопультa HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм., давление 2,0 бар .</p>
Грунт	2						
Отвердитель	1						
	<p>РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ DIN4</p> <p>18÷20 сек. \ 20°C DIN4</p>						
	<p>ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ</p> <table border="0"> <tr> <td>Между слоями:</td> <td>Ок. 10 мин.</td> </tr> <tr> <td>Перед покраской:</td> <td>Ок. 20÷30 мин.</td> </tr> </table> <p>Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.</p>	Между слоями:	Ок. 10 мин.	Перед покраской:	Ок. 20÷30 мин.		<p>ШЛИФОВАНИЕ</p> <p>Не требуется!</p>
Между слоями:	Ок. 10 мин.						
Перед покраской:	Ок. 20÷30 мин.						

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	
<p>На протравливающий грунт можно наносить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухкомпонентные акриловые грунты • Антигравий UBS 	
<p>ВНИМАНИЕ! <i>На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки!</i></p>	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
<ul style="list-style-type: none"> • Не превышать рекомендуемых доз отвердителя! • Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны. • Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. • Помещения должны хорошо проветриваться. • Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. <p>ВНИМАНИЕ: <i>В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.</i></p>	
ХРАНЕНИЕ	
<p>Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!</p> <p>ВНИМАНИЕ: <i>1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь активатор от мороза и влаги!</i></p>	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
5200 2:1	- 12 месяцев от даты производства
Активатор 1:2 для WashPrimer	- 12 месяцев от даты производства