

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

5300 EPOXY PRIMER SPRAY Эпоксидный антикоррозионный грунт 1К в аэрозоле	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Однокомпонентный эпоксидный грунт-наполнитель. Обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами и обеспечивает эффективную изоляцию от влаги. Предназначен для подготовки поверхности к нанесению финишных покрытий (сольвентных и на водной основе). Может применяться в технике нанесения «мокрым по мокрому».	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Цвет: светло-серый Основа: эпоксидная смола Объем: 400 мл Плотность: 0,802 г/см³ Время отверждения: 10 – 15 мин. / 20°C	
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	
VOC = 683,4 г/л	
ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ	
Грунт можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также старые ЛКП. - Поверхность следует очистить, отшлифовать, обезжирить и высушить. - Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. - Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление. - Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 ÷ 30 сантиметров от покрываемой поверхности. - Рекомендуется наносить несколько тонких слоев с промежутком не более 5 ÷ 10 минут. - Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик. ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта. Количество слоев: несколько тонких. Время высыхания при 20°C*: ок. 10 ÷ 15 мин. *Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя. Шлифование: в зависимости от температуры, влажности, вентиляции и толщины слоя поверхность можно шлифовать вручную, после высыхания (абразив P320 ÷ P600).	
ХРАНЕНИЕ	
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
5300 - EPOXY PRIMER	5 лет от даты производства