

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

5500 1K spray Акриловый грунт 1K в аэрозоле	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественный акриловый грунт-наполнитель с очень коротким временем высыхания. Предназначен для подготовки поверхностей деталей автомобильных кузовов к лакокрасочным работам. На продукт можно наносить любые акриловые лаки, легко шлифуется «по мокрому» и « по сухому». Высококроющий продукт, устойчив к царапинам.	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Цвет: серый Степень блеска: матовый Ёмкость: 400 мл Выход : 1,25 ÷ 1,75 м2 / 400 мл	
ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ Продукт предназначен для нанесения на обработанные и необработанные деревянные, металлические, каменные поверхности, а также различного вида пластмассы. Не рекомендуется наносить на оцинкованную сталь и алюминий. - Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. - Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована. - В случае пластмасс, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50°C, что облегчит удаление силиконовых соединений с его поверхности. Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия! - Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C. - Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление. - Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 ÷ 30 сантиметров от покрываемой поверхности. - Рекомендуется наносить несколько тонких слоев с промежутком не более 5 ÷ 10 мин. - Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик. ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения. ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта. Количество слоев: несколько тонких. Время высыхания при 20°C*: - пылесухость: после ок. 5 ÷ 10 мин. - неклейкий: после ок. 20 ÷ 30 мин. - полная твердость: после ок. 24 ч. *Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя. Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1,25 ÷ 1,75 м2.	
ХРАНЕНИЕ Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
5500 PRIMER 1K	5 лет от даты производства