

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7500 CLEAR COAT GLOSS

Бесцветный акриловый лак 1К (блестящий / матовый)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный бесцветный аэрозольный лак с хорошими укрывистыми свойствами на основе высококачественной акриловой смолы. Позволяет получить быстросохнущее, очень прочное покрытие, устойчивое к мелким механическим повреждениям и погодным условиям, в том числе к УФ-излучению.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет: бесцветный
 Степень блеска: блестящий / матовый
 Объем: 400 мл
 Выход: 1 ÷ 2 м² / 400 мл
 VOC: ок. 665,6 г/л
 Разбавитель: ацетон

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = ок. 665,6 г/л

ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Может наноситься непосредственно на металл (кроме нержавеющей стали), дерево, бетон, кирпич. Для достижения полного эффекта нанесите 1 ÷ 2 слоя, в зависимости от их толщины, которая должна составлять 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя. Бесцветный лак, как матовый, так и блестящий, полностью высыхает в течение 24 часов. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя.

ВАЖНО: Акриловые лаки следует наносить на очищенные, матированные и обезжиренные покрытия.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!

- Следует закрыть поверхности, которые должны остаться неокрашенными.
- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 25°C.
- Перед применением необходимо энергично встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии ок. 25 см. от покрываемой поверхности.
- Рекомендуется наносить 1 ÷ 2 слоя с промежутком не более 5 ÷ 10 мин.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

ВНИМАНИЕ: После применения необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.

Количество слоев: 1 ÷ 2 слоя, в зависимости от его толщины.

Толщина покрытия: 50 ÷ 100 мкм мокрого слоя (зависит от структуры поверхности)

Время высыхания при 20°C*:

- пылесухость: после ок. 5 ÷ 8 мин.
- неклеякий: после ок. 60 мин.
- полная твердость: после ок. 24 ч.

*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.

Содержимым одного баллончика можно покрыть около 1 ÷ 2 м².

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
---------------------------	--

7500 CLEAR COAT GLOSS	5 лет от даты производства
-----------------------	----------------------------