



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7500 2:1 АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
7500 HS 2:1 – акриловый лак Отвердитель STANDARD 1:2 для лака 7500 HS 2:1 Отвердитель FAST 1:2 для лака 7500 HS 2:1 Отвердитель SLOW 1:2 для лака 7500 HS 2:1 Разбавитель для акриловых продуктов SIMPLE	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественный двухкомпонентный бесцветный акриловый лак. Предназначен как для быстрой локальной покраски, так и для полного покрытия автомобильного кузова. Характеризуется низким содержанием летучих веществ и повышенной устойчивостью к царапинам — SR (Scratch Resistant). - Высокое содержание сухого остатка. - Короткое время отверждения. - Очень высокий уровень глянца. - Превосходный внешний вид покрытия. - Лёгкость применения. - Очень хорошая стойкость к УФ излучению.	
Цвет: бесцветный Степень блеска: высокая	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
VOC для смеси = 510 [г/л]; Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый лак можно наносить на: - базовые краски - старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания	Для матирования рекомендуем: - серое абразивное волокно с матирующей пастой - наждачную бумагу с градацией P600÷800 (для матирования «по мокрому») - наждачную бумагу с градацией P360÷500 (для машинного матирования).

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Кузовной ремонт, требующий устойчивого финального покрытия.		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА 2 полных слоя; около 60 мкм окончательного сухого слоя. RP: сопло 1,3÷1,4 мм; давление 2,0÷2,2 бар HVLP: сопло 1,3÷1,4 мм; давление 2,0 бар
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму Лак 2 Отвердитель 1 Разбавитель: макс. 10%		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Пылесухость при 20°C: ок. 15 мин. Сушка при 60°C (температура элемента): 30 мин. Готовность для монтажа и полирования: на следующий день, после ночной сушки при 20°C.
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ок. 2 ч при 20°C		Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 15÷16 сек. при 20°C DIN 4 с 10% разбавителя		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR 15÷20 мин. КВ, зависит от толщины слоя и вида лампы. Соблюдать рекомендации производителя оборудования.
	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ Между слоями: 5÷7 мин. Перед прогреванием: 5÷10 мин.		Не превышать температуры 60°C! Перед прогреванием подождать 10 минут.

ВЫХОД	
1 литр смеси позволяет покрыть 8 ÷ 10 м ² при толщине сухого слоя 60 мкм.	
РАСТУШЁВКА	
Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для переходов FADE OUT SIMPLE для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного лака.	
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ	
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак 7500 HS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании включений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией P1500-2000 с последующим полированием полировальной пастой.	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя! • Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны. • Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. • Помещения должны хорошо проветриваться. • Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.	
ХРАНЕНИЕ	
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
Внимание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
7500 HS 2:1- акриловый лак	– 24 месяца от даты производства
Отвердитель STANDARD 1:2 для лака 7500 HS 2:1	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель FAST 1:2 для лака 7500 HS 2:1	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель SLOW 1:2 для лака 7500 HS 2:1	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых продуктов SIMPLE	– 24 месяца от даты производства