




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7700 VHS 2:1 АКРИЛОВЫЙ ЛАК VHS 2:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ	
7700 VHS 2:1 – акриловый лак Отвердитель STANDARD 1:2 для лака 7700 Отвердитель FAST 1:2 для лака 7700 Отвердитель SLOW 1:2 для лака 7700 Разбавитель для акриловых продуктов SIMPLE	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественный двухкомпонентный акриловый бесцветный лак 7700 VHS премиум класса на смолах новой генерации. Отличается очень высоким содержанием смол, более 55%. Универсальная специфика позволяет использовать его для покрытия как небольших элементов, так и для полного покрытия кузова автомобиля. Инновационный продукт наивысшего качества. • Универсальность применения – полное покрытие кузова и быстрый ремонт. • Высокое содержание твёрдого вещества >55%. • Превосходный окончательный вид покрытия. • Исключительно высокий глянец. • Лёгкость применения. • Очень хорошее поглощение пыли. • Отличная растекаемость	
Цвет: бесцветный	
Степень блеска: высокая	

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
VOC для смеси без разбавителя = 385 [г/л]; с разбавителем 5% = 405 [г/л]. Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС/II B), которая для этой категории продуктов (d) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 420 [г/л].	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый лак можно наносить на: • базовые краски • старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания	Для матирования рекомендуем: • серое абразивное волокно с матирующей пастой • наждачную бумагу с градацией P600÷800 (для матирования «по мокрому») • наждачную бумагу с градацией P360÷500 (для машинного матирования).

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ																		
	ПРИМЕНЕНИЕ			ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ														
	Кузовной ремонт больших и малых поверхностей, требующий устойчивого финального покрытия.			<table><tr><th>Отвердитель STANDARD</th><th>20 °C</th><th>60°C</th></tr><tr><td>Пылесухость</td><td>40 мин.</td><td>10 мин.</td></tr><tr><td>Сухость при прикосновении</td><td>3 ч.</td><td>15 мин.</td></tr><tr><td>Твердость</td><td>13 ч.</td><td>15 мин. + 4 ч./20°C</td></tr><tr><td>Твердость полная</td><td>7 дней</td><td>15 мин. + 4 дня/20°C</td></tr></table>	Отвердитель STANDARD	20 °C	60°C	Пылесухость	40 мин.	10 мин.	Сухость при прикосновении	3 ч.	15 мин.	Твердость	13 ч.	15 мин. + 4 ч./20°C	Твердость полная	7 дней
Отвердитель STANDARD	20 °C	60°C																
Пылесухость	40 мин.	10 мин.																
Сухость при прикосновении	3 ч.	15 мин.																
Твердость	13 ч.	15 мин. + 4 ч./20°C																
Твердость полная	7 дней	15 мин. + 4 дня/20°C																
	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по объёму		<table><tr><th>Отвердитель FAST</th><th>20 °C</th><th>60°C</th></tr><tr><td>Пылесухость</td><td>30 мин.</td><td>5 мин.</td></tr><tr><td>Сухость при прикосновении</td><td>2,5 ч.</td><td>10 мин.</td></tr><tr><td>Твердость</td><td>11 ч.</td><td>10 мин. + 3 ч./20°C</td></tr><tr><td>Твердость полная</td><td>7 дней</td><td>10 мин. + 4 дня/20°C</td></tr></table>	Отвердитель FAST	20 °C	60°C	Пылесухость	30 мин.	5 мин.	Сухость при прикосновении	2,5 ч.	10 мин.	Твердость	11 ч.	10 мин. + 3 ч./20°C	Твердость полная	7 дней	10 мин. + 4 дня/20°C
	Отвердитель FAST	20 °C	60°C															
	Пылесухость	30 мин.	5 мин.															
Сухость при прикосновении	2,5 ч.	10 мин.																
Твердость	11 ч.	10 мин. + 3 ч./20°C																
Твердость полная	7 дней	10 мин. + 4 дня/20°C																
Лак 2																		
Отвердитель 1																		
Разбавитель 0÷5%																		
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ		Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.															
	17÷19 сек. при 20°C DIN4																	
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ																	
	Отвердитель STANDARD: 3,5 часа при 20°C																	
		Отвердитель FAST: 2 часа при 20°C																

	КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА		ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR
	1,5 слоя – первый слой средне-тонкий, равномерный на всей поверхности, дальше с межслойной выдержкой 2 минуты полный слой, толщина окончательного сухого слоя 50-60 µm. 2 слоя – 2 полных слоя с межслойной выдержкой 5÷10 минут, толщина окончательного сухого слоя 60÷75 µm. RP: сопло: 1,2÷1,4 мм; давление: 2,0÷2,2 бар HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм; давление: 2,0 бар Внимание: соблюдать рекомендации производителя оборудования.		10÷15 минут КВ в зависимости от толщины слоя и вида оборудования. Не превышать температуры 60 °С. Соблюдать рекомендации производителя оборудования IR. Перед началом сушки подождать 10 минут.



ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ	STANDARD	FAST	SLOW 1,5 слоя	SLOW 2 слоя
Межслойная выдержка:	5÷10 мин.	5÷10 мин.	3÷5 мин.	10÷15 мин.
Перед прогреванием:	10 мин.	10 мин.	10÷15 мин.	10÷15 мин.

ВЫХОД	
1 литр смеси позволяет покрыть 10 м² при толщине сухого слоя 60 µm.	
РАСТУШЁВКА	
Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для переходов FADE OUT SIMPLE для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного лака.	
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ	
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак 7700 VHS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании включений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией P1500-2000 с последующим полированием полировальной пастой.	
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя! • Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны. • Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. • Помещения должны хорошо проветриваться. • Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. <i>Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.</i>	
ХРАНЕНИЕ	
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.	
<i>Внимание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!</i> <i>2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!</i>	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
7700 VHS 2:1 акриловый лак	– 24 месяца от даты производства
Отвердитель STANDARD 1:2 для лака 7700	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель FAST 1:2 для лака 7700	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель SLOW 1:2 для лака 7700	– 12 месяцев от даты производства