


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7800 Matt 2:1 Матовый акриловый лак 2:1	
ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ 7800 Matt 2:1 – бесцветный матовый акриловый лак Отвердитель 1:2 для акрилового лака 7800 Matt 2:1 Разбавитель для акриловых продуктов SIMPLE	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Высококачественный двухкомпонентный акриловый матовый лак. Предназначен для специализированного ремонта элементов кузова, которые не требуют глянцевой поверхности. Использование матового лака позволяет приобрести равномерную матовую поверхность. Обеспечивает прочное и долговечное покрытие. - Обладает хорошей растекаемостью. - Придает поверхности оригинальный матовый внешний вид. - Высокая прочность покрытия. Лак 7800 Matt 2:1 можно смешивать с лаками 7100 В зависимости от пропорции смешивания получим различную степень матовости.	
Цвет: молочный	
Степень блеска: матовый	

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 593,7 [г/л] Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC II B), которая для этой категории продуктов (е) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
--

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
Акриловый лак можно наносить на: - базовые краски - старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания	Для матирования рекомендуем: - серое абразивное волокно с матирующей пастой - наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому») - наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ			
	ПРИМЕНЕНИЕ Кузовной ремонт, требующий устойчивого матового финального покрытия.		КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА 2 равномерных слоя; 50-60 мк сухого слоя. Краскопульт RP: сопло: 1,3÷1,4 мм; давление: 2,0÷2,2 бар. Краскопульт HVLP: сопло: 1,3÷1,4 мм; давление: 2,0 бар. Внимание: Соблюдать рекомендации производителя оборудования.
	ПРОП.СМЕШИВАНИЯ по объёму Лак 2 Отвердитель 1 Разбавитель 10%		
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ 16÷18 сек. при 20°C.		ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ Пылесухость: 30 мин. при 20°C Готовность к монтажу: 24 часа при 20°C Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ ок. 7 ч при 20°C.		ВЫДЕРЖКА Между слоями: 10÷15 мин.
	Внимание: Хорошо перемешайте лак после открытия банки!		

СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТА МАТОВОСТИ

Степень матовости	Смешивание лаков (перемешать перед добавлением отвердителя)		Отвердитель	Разбавитель 10%
	7800 Matt 2:1	7100 2:1	7800 Matt 1:2	для акриловых продуктов
FULL MAT матовый	100 мл	-----	50 мл	15 мл
EGG SHELL яичная скорлупа	90 мл	10 мл	50 мл	15 мл
SEMI GLOSS полуглянec	75 мл	25 мл	50 мл	15 мл
FULL GLOSS глянец	-----	100 мл	50 мл	15 мл

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть $8 \div 9 \text{ м}^2$ при толщине сухого слоя 50 $\mu\text{м}$.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЛИРОВАТЬ!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура наносимого продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

7800 Matt 2:1 акриловый лак	– 12 месяцев от даты производства
Отвердитель 1:2 для лака 7800 Matt	– 12 месяцев от даты производства
Разбавитель для акриловых продуктов SIMPLE	– 24 месяца от даты производства