


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| | |
|---|---|
| <h3>8100 BUMPER PAINT</h3> <p>СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА 1К</p> |  |
| <p>ПРОДУКТЫ</p> <p>8100 Bumper Paint 1K – структурная покровная краска со специальным эффектом. Разбавитель SIMPLE для акриловых продуктов. Грунт для пластмасс SIMPLE 1K.</p> | |
| <p>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</p> <p>Высококачественная однокомпонентная термопластическая покровная акриловая краска со специальным структурным эффектом. Рекомендуется для покраски элементов из пластмассы, таких как бампер, корпус зеркала и т.д. Позволяет получить мелкозернистую структуру, имитирующую пластик и нивелирующую мелкие дефекты основания. Предлагается, также, без структуры.</p> <p>Сопутствующие продукты: разбавитель SIMPLE для акриловых продуктов, грунт для пластмасс улучшающий адгезию SIMPLE 1K.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очень короткое время отверждения • Высокая укрывистость • Высокая устойчивость к царапинам • Хорошая адгезия к грунту для пластмасс | <p>ЦВЕТ: чёрный</p> <p>УРОВЕНЬ БЛЕСКА: мат со структурой</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА</p> | |
| <p>ВОС для смеси = 697 [г/л]</p> <p>Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/IIb), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].</p> | |
| <p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p> | |
| <p>Продукт предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилена, PP и его смесей.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Перед нанесением краски поверхность должна быть матированной, очищенной, обезжиренной и покрытой грунтом для пластмасс 1К.</p> | <p>Поверхность предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжиренна и протерта абразивным волокном. Далее должна быть повторно обезжиренна, промыта водой и высушена воздухом. Перед покраской рекомендуется прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ</p> | | | |
|  | <p>ПРИМЕНЕНИЕ</p> <p>Для автомобильного ремонта в качестве верхнего покрытия имитирующего структуру бампера.</p> |  | <p>ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ</p> <p>Между слоями: 5 ÷ 10 минут</p> <p>Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.</p> |
|  | <p>РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ</p> <p>17 ÷ 18 секунд при 20°C DIN4 Разбавитель: 50 ÷ 60%</p> | | |
|  | <p>КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТОВ</p> <p>1 ÷ 2 слоя;</p> <p>Для краскопультa RP Сопло: 1.3÷1.4 мм; Давление: 2,0÷2,2 bar.</p> <p>Для краскопультa HVLP Сопло: 1.3÷1.4 мм; Давление: 2,0 bar.</p> <p>Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования.</p> |  | <p>ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ</p> <p>Пылесухость: около 15 мин. при 20°C. Полная твёрдость: около 2 часов при 20°C.</p> <p>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания.</p> |

| |
|---|
| ВЫХОД |
| 1 литр разбавленной краски достаточно для покрытия примерно 11м ² с толщиной слоя 20μm. |
| ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продуктов должны быть приблизительно равны. • Во время работы применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. • Помещения должны хорошо проветриваться. • Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. <p>Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.</p> |
| ХРАНЕНИЕ |
| <p>Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!</p> <p>ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!</p> |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ |
| <p>8100 Bumper Paint 1K краска для бампера - 12 месяцев от даты производства</p> |