

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
22.03.2005г.

Страница 1 из 3

Название продукта: APP 2K Acryl Klarlack 2:1.

Бесцветный двухкомпонентный акриловый лак с высокой степенью блеска, содержащий защиту от ультрафиолета, для использования в двух- и трехслойных покрытиях.

Упаковка: Лак – 1,0 л, 5,0 л; отвердитель – 0,5 л, 1,0 л, 5,0 л.

Изделие и добавки: APP 2K Acryl Klarlack 2:1
APP 2K Harter LHN – стандартное время отверждения
APP 2K Harter LHS – краткое время отверждения
APP 2K Acryl Verdunnung AVS/AVN.

Специальные добавки: APP 2K Elastic
APP Anti-Silikon.

Основные компоненты: APP 2K Acryl Klarlack 2:1 – акриловая смола
APP 2K Harter LHN/LHS – изоцианатные отвердители.

Цвет: Прозрачный бесцветный.

Производительность: 6-8 м²/л
Внимание!
На практике производительность зависит от следующих факторов:
форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.


Применение: Используется в качестве поверхностного высококачественного слоя в многослойных ремонтных кузовных покрытиях.

Основа: Поверхности с использованием базовых красок в двух- и трехслойных системах.
Водорастворимые базовые краски.

Подготовка основы: Перед распылением окрашиваемую поверхность следует очистить от остатков пересушенных брызг базового лака.

Способ применения

Пропорции
смешивания:



А) Для больших поверхностей при высокой температуре, выше +25°C:

2 объема APP 2K Acryl Klarlack 2:1
1 объем APP 2K Harter LHN
10% APP 2K Acryl Verdunnung AVN

Б) Для средних и малых поверхностей при температуре от +15°C до +25°C:

2 объема APP 2K Acryl Klarlack 2: 1
1 объем APP 2K Harter LHS
10% APP 2K Acryl Verdunnung AVS

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
22.03.2005г.

Страница 2 из 3

Название продукта: APP 2K Acryl Klarlack 2:1.



Вязкость распыления при +20°C: 18-20 с 4 мм DIN

Внимание!

Использовать исключительно отвердитель APP 2K Harter LHN/LHS. Не следует превышать рекомендуемую дозу отвердителя. В случае необходимости, добавить 2-5% APP Anti-Silikon. В случае надобности (пластмассы) добавить согласно с табличкой смешивания, перед добавлением отвердителя, пластификатор APP 2K Elastic.

Нанесение:



Наносить с помощью пистолета-распылителя оборудованного соплом Ø1,3-Ø1,5 мм при давлении воздуха от 3 до 4 бар.




Количество слоев: 2.

Толщина сухого покрытия: 40-50мкм.

Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +10°C
- максимальная относительная влажность: 75%



Время испарения между слоями при температуре +20°C:
5-10 минут.

Срок годности лаковой смеси, готовой к применению:

4-6 часов в зависимости от используемого отвердителя.

Сушка



При температуре +20°C:

Пылесухость: 20-30 минут.

Возможность манипуляции: 6-8 часов.

Полное отверждение: 20 часов.



При температуре +60°C:

Пылесухость: 3-5 минут.

Возможность манипуляции: 20-30 минут.

Полное отверждение: 50-60 минут.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
22.03.2005г.

Страница 3 из 3

Название продукта: APP 2K Acryl Klarlack 2:1.

Шлифовка




После полного отверждения, то есть через 20-24 часа существует возможность устранения дефектов и неровностей с помощью абразивных материалов:

- вручную влажным методом с помощью абразивного материала P1500-5000
- механическим способом влажным методом с помощью абразивного материала P1500-5000

Чистка инструмента:

Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемysłова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.