

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2006г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 1 из 3

Название продукта: APP 2K Haftgrund 2:1.

Двухкомпонентная антикоррозионная грунтовка с кислотным отвердителем и низким содержанием летучих веществ, а также коротким периодом отвердения. Содержит ортофосфат цинка. Не содержит хроматов.

Упаковка: 2K Haftgrund – 1,0 л; отвердитель – 0,5 л.

Изделие и добавки: APP 2K Haftgrund 2:1
APP 2K Harter NH

Основные компоненты: APP 2K Haftgrund 2:1 – смесь изомеров
APP 2K Harter NH – кислотный фосфатный отвердитель.

Цвет: Серый.

Производительность: 6-8 м²/л
Внимание!
На практике производительность зависит от следующих факторов: форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.

Применение Предназначена для активной антикоррозионной защиты при выполнении покрасочного ремонта транспортных средств. Является идеальной основой для двухкомпонентной акриловой заполняющей основы APP 2K Acrylfiller 5:1.

Основа

Соответствующие основы: Железо, сталь, стальной оцинкованный лист, алюминий.
Шлифованные переходы заводских покрытий и полиэфирных наполнителей.
Внимание!
Не следует использовать на: поверхности, покрытые термопластичным лаком (Т.Р.А.).

Подготовка основы:



Тщательно устранить возможные очаги коррозии и шлифовать сухим методом стыки со старым лаковым покрытием и полиэфирными наполнениями наждачной бумагой P240-P320.



Перед нанесением заполняющей основы, обрабатываемую поверхность следует очистить от пыли и обезжирить растворителем W900.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2006г.




Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 2 из 3


Название продукта: APP 2K Haftgrund 2:1.

Способ применения

Пропорции
смешивания:



2 объема APP 2K Haftgrund
1 объем APP 2K Harter NH



Вязкость распыления: 16 с 4 мм DIN/+20°C.

Внимание!

Использовать исключительно отвердитель APP 2K Harter NH.
Не следует превышать рекомендуемую дозу отвердителя.

Нанесение:




Наносить с помощью пистолета-распылителя оборудованного соплом Ø1,3-Ø1,5 мм при давлении воздуха от 3,0 до 5,0 бар.



Количество слоев: 1-2.
Толщина покрытия: 10-15 мкм.
Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +5°C
- максимальная относительная влажность: 80%.



Время межслойного испарения при температуре +20°C:
2-3 минуты.
Срок годности смеси, готовой к применению: 24 часа.

Сушка



При температуре +20°C:
Можно покрывать методом распыления: 25-30 минут.

При температуре +60°C:
Можно покрывать методом распыления: 5-10 минут.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
28.03.2006г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 3 из 3

Название продукта: APP 2K Haftgrund 2:1.

Шлифовка



Покрытие без шлифовки.

Покрываемость:

APP 1K Filler – при выполнении местного ремонта.
APP 2K Acryl Filler 5:1 – во время целостного ремонта.
APP 2K Grund EP
Одно- и двухкомпонентные поверхностные лаки, напр.:
APP 2K Acryl Lack, APP Color MIX RAL 2:1,
APP Acryl Lack MS 2:1 RAL.


Внимание!

На грунтовку не следует наносить полиэфирные продукты, базовые краски, а также водорастворимые базовые лаки.

Чистка инструмента:

Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте готовом к применению.

780 г/л для APP 2K Haftgrund 2:1

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

689 г/л для APP 2K Haftgrund 2:1

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.