

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
09.10.2006г.



Дата обновления:  
09.10.2006г.

Страница 1 из 2

## Название продукта: F410 Profil Aerosol.

Антикоррозионный, со стойкой эластичностью препарат для защиты замкнутых и труднодоступных мест автомобильного кузова. Проникает и отталкивает воду.

После испарения растворителя создает сплошное, эластичное и вязкое защитное покрытие.

Тест стойкости к соляному раствору для F410 Profil Aerosol янтарный (DAM 39:1): >96 часов.

Тест стойкости к соляному раствору для F410 Profil Aerosol прозрачный (DAM 39:1): >1000 часов.

Упаковка: 500 мл аэрозоль.

Изделие и добавки: F410 Profil Aerosol.

Основные компоненты: синтетические воски, пропитывающие добавки.

Цвет: янтарный и прозрачный.

Консистенция: жидкая.

Содержание твердых тел:

- 46% для F410 Profil Aerosol янтарный,
- 53% для F410 Profil Aerosol прозрачный.

### Применение

- для антикоррозионной защиты замкнутых профилей кузова автомобиля, таких как: балки кузова и дверей, а также камеры двигателя и багажника,
- для антикоррозионной защиты машин, частей машин, инструментов и т.п.,

### Основа

Соответствующие основы: Сырой и загрунтованный металл.  
Поверхности, окрашенные основами и поверхностными лаками.

Подготовка основы:



Если возможно, перед нанесением воска F410 Aerosol, поверхность следует очистить от ржавчины, пыли и обезжирить растворителем W900 или WB900.

### Способ применения

Пропорции

смешивания: F410 Profil поставляется в виде продукта, готового к распылению.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
09.10.2006г.



Дата обновления:  
09.10.2006г.

Страница 2 из 2

## Название продукта: F410 Profil Aerosol.

### Нанесение:

Воск хорошо перемешать, взбалтывая емкость в течение ок. 3 минут.  
Сделать пробное распыление. Плоские поверхности равномерно покрыть препаратом с расстояния около 20-30 см.  
Внутрь замкнутых профилей воск вводить через отверстия для консервации с помощью трубочки с соплом.  
Температура работы: 16-20°C.

Оптимальная толщина сухого покрытия:

- ~ 10 мкм для F410 Profil Aerosol янтарный,
- ~ 40 мкм для F410 Profil Aerosol прозрачный.

Внимание!

Перед консервацией дверей следует поднять стекло.  
Не следует распылять на тормозные барабаны и диски!  
Не распылять на выхлопную систему!

### Сушка



Время высыхания при температуре +20°C составляет:

- ~1 час для F410 Profil Aerosol янтарный,
- 1,5-2 часа для F410 Profil Aerosol прозрачный.

Внимание!


После высыхания образуется мягкое и немного вязкое защитное покрытие с тенденцией к самозатягиванию.  
Специальные отверстия для консервации замкнутых профилей, через которые была введена трубка, должны оставаться открытыми еще в течение нескольких дней, что улучшит циркуляцию воздуха. Следует помнить о том, чтобы их закрыть с помощью оригинальных, чаще всего резиновых пробочек.

### Чистка инструмента:

Уайт-спирит.

С целью очистки сопла от краски, следует перевернуть емкость вверх дном и на минуту активировать аэрозоль. Газ под давлением вытолкнет остаток воска из сопла, предотвращая его высыхание, а тем самым даст возможность повторного применения аэрозоля.

### Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией.  
Не допускать замораживания.

### Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.