FIBER Шпатлёвка со стекловолокном

Описание:
Шпатлёвка **FIBER** – это шпатлёвка, армированная стекловолокном. Благодаря добавке большого количества длинных волокон отличается высокой механической прочностью и хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдая обработка ограничивают её применение до небольших поверхностей.
Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Может использоваться на основаниях:
- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- алюминий,
- двухкомпонентные акриловые грунты,
- старые лаковые покрытия
- бетон
- природный камень
- древесина

Внимание! Не следует наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:
- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:
Шпатлёвка Fiber – 100 весовых частей
Отвердитель – 2 до 3 весовых частей

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:
От 4 до 8 мин. при 20℃.

Время сушки:
От 20 до 30 мин. при 20℃.
Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C.

Шлифование:
- Черновое: P80 - P120.

На шпатлёвку может наноситься:
Полиэфирные шпатлёвки, жидкая полиэфирная шпатлёвка, акриловые грунты.

Правила использования:
Перемешать компоненты до получения смеси однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Наносить шпателем слой толщиной до 5 мм. Перед нанесением следующих слоев рекомендуется выравнивание шпатлёвки Fiber другими полиэфирными шпатлёвками. Минимальная температура нанесения +10℃.

очистить и отшлифовать поверхность

обезжирить



пропорции: 100+2-3
Potlife
4 - 8 мин/20°C

шпатлевать

20-30 мин./20°C

P80-P120

Цвет:
Оливковый

Содержание летучих органических веществ:
VOC II/B/b допустим.*=250 г/л
VOC =90 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Чистка инструментов:
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.
Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда
Согласно Карте характеристики данного продукта.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o.