

## Шпатлёвка EASY SAND

**Описание:**

**EASY SAND** – лёгкая multifункциональная шпатлёвка. Применение современных наполнителей позволило получить мелкозернистый продукт с удельным весом  $0,85\text{г/см}^3$ . В результате шпатлёвка легко и хорошо наносится, отлично шлифуется и характеризуется низкой усадкой во время отверждения. Эти качества, а также высокая степень адгезии продукта позволяют применять его как на больших, так и малых поверхностях. Из-за низкого удельного веса шпатлёвки **EASY SAND** рекомендуется использовать большее количество отвердителя, чем при обычных шпатлёвках. Количество отвердителя будет составлять 3-4%. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

**Может использоваться на основаниях:**

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- старые лаковые покрытия
- бетон
- природный камень
- древесина

**Внимание!** Не следует наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

**Подготовка поверхности:**

- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780,
  - стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить,
  - алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
  - оцинкованную поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить,
  - грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить.

**Пропорции смешивания:**

Шпатлёвка EASY SAND – 100 весовых частей,  
отвердитель – от 3 до 4 весовых частей.

**Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:**

От 3 до 6 мин. при 20°C.

**Время высыхания:**

От 20 до 30 мин. при 20°C.

Это время можно сократить, прогревая поверхность в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C.

**Шлифование:**

- черновое - P80 - P120,
- финишное - P120 - P240.

**Правила использования:**


Тщательно перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°C.



Очистить и  
И отшлифовать  
поверхность




Обезжирить




Пропорции по весу:  
100+3-4  
Жизнеспособность  
3 - 6 мин/20°C



Шпатлевать



20-30 мин/20°C



1.P80-P120  
2.P120-P240

**Цвет:**

Бежевый.

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/V/b допустим.\*=250 г/л

VOC =90 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Чистка инструментов:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**Время и условия хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка : 24 месяца при температуре выше 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL